

Антикоррозийная защита



Астана, Казахстан

ОЛ»® марка АМ

Особенности:

Возможность нанесения при температуре окружающего воздуха от -25оС до

+35оС и высокой относительной влажности воздуха

Совмещение функций грунта и покрывного слоя

Повышенная стойкость покрытия к УФ-излучению

Однокомпонентный состав естественной сушки

Быстрое время межслойного высыхания – менее 1 часа

Образует трудногорючее и трудновоспламеняемое покрытие

Срок службы покрытия не менее 15 лет

Область применения:

Грунт-эмаль СБЭ-111 «УНИПОЛ»® марка АМ предназначена для создания покрытия, не требующего предварительного нанесения грунта и обеспечивающего долговременную защиту от коррозии стальных конструкций, эксплуатирующихся в условиях открытой промышленной атмосферы зон умеренного и холодного климата (УХЛ1, ХЛ1) при температуре воздуха от -60оС до +60оС. Грунт-эмаль наносится при температуре окружающей среды от минус 25оС до плюс 35оС и высокой относительной влажности воздуха.

Применяется как самостоятельное покрытие, а также в комплексной системе с цинкнаполненной грунт-эмалью СБЭ 111 «УНИПОЛ»® марка АЦ. Совместима с грунтами на алкидной, акриловой, эпоксидной и др. основах. Рекомендуется для антикоррозионной защиты металлоконструкций:

- железнодорожных мостов
- автодорожных мостов
- дорожных ограждений
- строительных кранов
- опор линий электропередач
- антенно-мачтовых сооружений
- наземных частей свай
- опор эстакад трубопроводов
- наружной поверхности трубопроводов и резервуаров
- гидротехнических сооружений
- и других металлоконструкций и оборудования, подверженных атмосферной коррозии

Меркулов Денис

8(7172)456047

ул.Пушкина 55